

## Stop Mortar

واکنش دهنده سریع با افزایش حجم بالا به منظور جلوگیری از خروج آب از شکافها

مشخصات :

Stop Mortar یک پودر پایه سیمانی بدون کلراید است که پس از تماس با آب افزایش حجم می دهد .

موارد مصرف :

آب بندی شکافها و بازشدگیهای دارای نشتی و جریان آب . مانند بدنه لوله های انتقال آب و فاضلاب ، مخازن بتنی و سنگی ، بدنه تونلها و ...

مشخصات فنی :

Basis	cement
Apparent density	1,6
Consumption	Approx. 2 kg per hollow space
Workability time	1-2 min. (depending on temperature )
Bending tensile strength	8,5 N/mm <sup>2</sup> , 28 days
Material consumption	2 kg/l
ASTM C-39	Compressive strength
ASTM C267-77	Chemical resistance
AASHTO T259, T260	Resistance of concrete to chloride ion penetration
ASTM C-234	Bond developed with reinforcing steel
AASHTO T161	Freeze/thaw durability
SCAT	Macro cell corrosion test
DIN STANDARD	Radiation resistance

این محصول دارای گواهینامه ISO 14001 با شماره استعمال TMS ۱۹۷۷۲-۱۲۱۰۰ می باشند .



شرکت مهندسی دژآبسنگ

راهکارهای نوآورانه ، بناهای مقاوم

## روش استفاده :

سطح را از وجود هر گونه آلودگی ، چربی و ... پاک کرده و قسمت های سست و ناپایدار را حذف کنید. درون درزها و شکافها را با برس تمیز کرده و در صورت خشک بودن ، محل را با آب خیس نمایید .

Stop mortar را در حجم کم با آب گرم مخلوط کرده تا شکل پذیر گردد . جهت جلوگیری و آببندی درزها و سوراخها ، ملات آن را بصورتی که به داخل سوراخ موجود وارد گردد ، شکل دهید . پس از وارد کردن به مدت چند ثانیه با دست آن را نگه دارید تا ازدیاد حجم داده و به جداره ها بچسبد .

## نکات ایمنی :

استفاده از لباس مناسب و لوازم محافظ مانند دستکش ، ماسک و ... الزامی بوده ، از کشیدن سیگار ، خوردن و آشامیدن جداً خودداری فرمایید. در صورت تماس با پوست صورت و چشم ، سریعاً با آب شستشو دهید .

## نگهداری :

در جای خشک و تا حداکثر ۶ ماه قابل نگهداری می باشد .