

ΔΣ Χωρερ

پوش رنگ سیمانی-پلیمری الیافدار

مشخصات :

DS Cover یک پوشرنگ پایه سیمانی حاوی پودرهای میکرونیزه ، الیاف و افزودنیهای پلیمری جهت ایجاد خاصیت انعطاف پذیری و جلوگیری از ترک خوردگی ، افزایش چسبندگی به کلیه سطوح بستر ، کارپذیری و بالا بردن دوام و مقاومت آن در مقابل عوامل جوی ، نورخورشید و نیز ضد آب بودن پوشش ایجاد شده می باشد .

DS Cover در رنگ های سفید و طوسی تولید شده و قابلیت افزودن رنگدانه های مختلف به جهت تغییر رنگ و افزایش تنوع در بافت و ظاهر خود را دارد.

DS Cover را میتوان با استفاده از ماله ، انواع کاردک ، غلطک ، شابلون ، استمپ و سایر ابزار نقاشی ، درصدها طرح و رنگ مختلف بر روی کلیه سطوح مصالح ساختمانی اعم از پلاستر های سیمانی ، آجر ، سنگ ، بتن و ... اجرا نمود. این محصول پس از اجرا و خشک شدن کامل بسیار سخت شده و ضد آب میباشد .

قابلیت اجرا بر روی سطوح خشک و یا مرطوب ، کاهش وزن بار مرده ، قابلیت اجرای مجدد ، حذف عملیات رنگ آمیزی ، حذف ایزولاسیون رطوبتی ، کاهش چشمگیر مدت زمان اجرا و تکمیل نازک کاری و نیز کاهش قیمت تمام شده از مزایای استفاده از پوشرنگ DS Cover میباشد .

موارد مصرف :

- حذف سفید کاری و نرمه کاری دیوارها و رنگ آمیزی
- نماسازی دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان
- نماسازی دیوارهای محوطه و پیرامونی ویلاها در مناطق مرطوب و ییلاقی
- ترمیم خرابی و نواقص بتن های اکسپوز
- ساخت مجسمه و طرحهای حجم دار در فضاهای باز و زیر نور خورشید
- به عنوان پوشش روی قطعات و مجسمه های از جنس پلی استایرین جهت تقویت
- ساخت تابلوهای نقش برجسته دیواری، زیباسازی پل های بتنی و دیوارهای خیابان ها و اتوبان ها
- زیباسازی دیوارهای لابی ساختمان ها و مکان های عمومی، راه پله ها، پارکینگ ها و راهروی هتل ها



روش مصرف :

سطح بستر میبایست عاری از مواد آلاینده مانند چربی، روغن، گرد و خاک و ... بوده و نقاط سست و پوسته شدگیها تخریب و آماده اجرای محصول گردد .

به میزان تقریبی 7 لیتر آب (بسته به دمای محیط و شرایط اجرا) را داخل ظرف ریخته و 20 کیلوگرم از DS Cover را به آرامی به آن اضافه کرده و با همزن به خوبی مخلوط نمایید . در صورت نیاز به افزایش روانی ، میتوان به آن اندکی آب اضافه نمود . عمل همزدن را به مدت کافی ادامه داده تا به یک مخلوط خمیری و همگن برسید . چند دقیقه صبر کنید تا ملات قوام یابد و پس از آن حداکثر تا 15 دقیقه در شرایط معمول مخلوط آماده شده را استفاده نمایید . روی سطوحی که جذب آب بالایی دارند ، بهتر است تا با آبدهی و مرطوب نگهداشتن آن ، از جذب سریع آب ملات جلوگیری گردد .

در صورت نیاز به افزایش ضخامت و یا تکرار مراحل اجرا ، پس از تغییر رنگ لایه اول اجرا شده که نشان از خشک شدن آن می باشد میتوان مبادرت به انجام آن نمود .

میزان مصرف :

میزان مصرف در هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر معادل 1.5 کیلوگرم میباشد .

مشخصات فنی :

- حالت فیزیکی : پودر
- رنگ محصول : سفید و طوسی (قابل تولید در رنگ سفارشی)
- وزن مخصوص : 1.5 گرم بر سانتی متر مکعب
- مقاومت فشاری : 350 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
- چسبندگی : 25 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

بسته بندی :

این محصول در کیسه های 20 کیلوگرمی عرضه میگردد .

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :

در صورت تماس با پوست بدن، بلافاصله با آب شستشو داده شده تا کاملاً تمیز و پاک شود .
در صورت تماس با چشم و یا بلعیدن ، علاوه بر شستشوی کامل ، به پزشک مراجعه گردد .
این محصول را میتوان در بسته بندی اولیه ، در انبار و به دور از تابش مستقیم نور خورشید به مدت یک سال نگهداری نمود .

