

Elasto Seal

ماستیک درزگیر رابر

معرفی محصول:

این محصول بر پایه آب و حاوی کوپلیمر رابر و پرکننده های معدنی میباشد که جهت پرکردن درزهای انبساطی، ترکهای عمیق ساختمانی، بندکشی کاشی، سرامیک و سنگ و یا پرکردن درز بین قطعات نمای کاذب با دیوار و انسداد و پرکردن هرگونه درز با مصالح مختلف در داخل و خارج ساختمان به کار می رود. از ویژگی های این محصول قدرت چسبندگی و ارتجاعی بالا، قابلیت تغییر به رنگ دلخواه، مقاومت جوی بسیار بالا، سهولت استفاده و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

➤ با توجه به سفارشی بودن تولید این محصول، برخی از خواص آن از قبیل میزان کشسانی، ویسکوزیته و رنگ بر اساس نیاز کار و درخواست مشتری قابل تنظیم میباشد.



➤ به منظور پرکردن درزهایی با عمق بالای 5 میلیمتر با مصالحی از جنس سنگ، فلز و ... که امکان تنفس و خروج رطوبت داخل محصول در آنها به حداقل میرسد، تغییر زمان اجرا و یا جلوگیری از تاثیر مستقیم نورخورشید بر سطح محصول اجرا شده موجب عدم تداخل در روند خشک شدن محصول خواهد شد. تابش

مستقیم نور خورشید و افزایش دمای حاصله موجب نرم ماندن و اختلال در گیرش کامل خواهد شد.

موارد مصرف:

از این محصول به منظور پرکردن کلیه درزهای سازه های بتنی صنعتی، نیروگاهی و پالایشگاهی، آب و فاضلاب، ساختمانی در کف و دیوار، بام، درز اطراف پنجره ها، محل تلاقی دیوارها، دور کفشورها، درزگیری نمای خشک و کامپوزیت با سازه و ... استفاده می گردد.



مشخصات فنی :

مشخصات فیزیکی در دمای 25 درجه سانتیگراد :

فام : سفید و قابل سفارش در رنگ دلخواه

وزن مخصوص : 1.2 ± 0.1 گرم بر سانتی متر مکعب

میزان کشسانی : 600% (قابل تولید تا 1300%)

زمان خشک شدن سطحی : حداکثر 3 ساعت

زمان خشک شدن عمقی : با توجه به ضخامت ، دمای محیط و میزان تنفس سطوح مجاور درز متفاوت می باشد.

مقاومت شیمیایی : مقاوم در برابر کلیه شوینده های خانگی ، پساب های صنعتی و فاضلاب $3 < PH < 12$

روش مصرف :

دمای محیط اجرا میبایست 5 الی 35 درجه سانتی گراد باشد . در صورت افزایش دمای محیط میبایست با تغییر ساعات اعمال به شب و ایجاد سایه بان بر روی درزگیر شرایط مناسب را محیا نمود. سطح را عاری از گرد و غبار، چربی و سایر آلودگیها نمایید . سپس محل درز را از خمیر پر نموده و با استفاده از ماله یا کاردک مناسبی پرداخت نمایید. جهت سهولت در پرداخت میتوان از مقدار اندکی مایع ظرفشویی استفاده کرده و ابزار تسطیح را جهت یکنواخت سازی و پرداخت نهایی به آن آغشته نمود .

زمان مصرف :

در زمان استفاده و یا در صورت باقی ماندن محصول درون بسته بندی ، با پوشش دهی مناسب مانند استفاده از قطعات نایلونی و پهن نمودن بر روی سطح محصول داخل ظرف، مانع از تماس جریان هوا و یا تابش مستقیم نور خورشید با محتویات درون بسته بندی شده تا از واکنش و خشک شدن سطحی آن جلوگیری گردد .

بسته بندی :



این محصول در بسته های 5، 10 و 25 کیلوگرمی تولید و عرضه می گردد .

زمان نگهداری :

مدت زمان نگهداری در شرایط انبار و در بسته بندی ارائه شده ، سس ماه تحت شرایط استاندارد و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا یخ زدگی میباشد .

نکات ایمنی :

- پس از اتمام کار، کلیه ابزار را بوسیله آب شستشو دهید .
- از تماس محصول، با پوست بدن جلوگیری بعمل آورید. چنانچه محصول با پوست بدن تماس یافت آنرا بوسیله آب و صابون شستشو دهید .
- از آنجا که این محصولات، در حالت مایع، موجب آلودگی آب و خاک می شود، از ریختن باقیمانده مواد مایع در طبیعت خودداری نمایید .

