

Stop Mortar

واکنش دهنده سریع به منظور جلوگیری از خروج آب از شکافها

مشخصات:

Stop Mortar پودر پایه سیمانی بدون کلراید با قابلیت چسبندگی بر روی فلز، بتن، سنگ و ... که پس از تماس با آب افزایش حجم داده و با انسداد مجاری مانع از ادامه جریان میگردد.

موارد مصرف:

آببندی و نشتی گیری سوراخها، شکافها و بازشدگیهای دارای نشتی و جریان آب مانند بدنه لوله های انتقال آب و فاضلاب، مخازن بتنی و سنگی، انسداد حفرات میان بولت، درزگیری بین سگمنتهای بتنی تونلها و ...

مشخصات فنی:

Basis	cement
Apparent density	1,6
Consumption	Approx. 2 kg per hollow space
Workability time	1-2 min. (depending on temperature)
Bending tensile strength	8,5 N/mm ² , 28 days
Material consumption	2 kg/l
ASTM C-39	Compressive strength
ASTM C267-77	Chemical resistance
AASHTO T259, T260	Resistance of concrete to chloride ion penetration
ASTM C-234	Bond developed with reinforcing steel
AASHTO T161	Freeze/thaw durability
SCAT	Macro cell corrosion test
DIN STANDARD	Radiation resistance

این محصول دارای گواهینامه ISO 14001 با شماره استعمال TMS 1210019772 می باشد.



روش استفاده :

سطح را از وجود هر گونه آلودگی ، چربی و ... پاک کرده و قسمت های سست و ناپایدار را حذف کنید. درون درزها و شکافها را با برس تمیز کرده و در صورت خشک بودن ، محل را با آب خیس نمایید .

Stop mortar را در حجم کم با آب (در زمستان جهت افزایش سرعت میتوان با آب گرم) مخلوط کرده تا ملات کاملاسفت و بدون آب اضافی حاصل گردد . جهت جلوگیری و آبنبدی درزها و سوراخها ، ملات را به فرم مخروطی شکل کرده و درون حفره قرار دهید . پس از وارد کردن به مدت چند ثانیه با دست آن را نگه دارید تا ازدیاد حجم داده و با چسبیدن به جداره های حفره موجب انسداد کامل نشتی فعال گردد .

نکات ایمنی :

استفاده از لباس مناسب و لوازم محافظ مانند دستکش ، ماسک و ... الزامی بوده ، از کشیدن سیگار ، خوردن و آشامیدن جداً خودداری فرمایید.

در صورت تماس با پوست صورت و چشم ، سریعاً با آب شستشو دهید .

بسته بندی :

این محصول در بسته بندی 25 کیلوگرمی قابل ارائه میباشد .

روش نگهداری :

کیسه محتوی محصول را تا قبل از استفاده در بسته و دور از حرارت و سرمای شدید نگهداری کنید . در صورت باز کردن ، از نفوذ نم و رطوبت به محصول اکیدا خودداری شود . حداکثر زمان استفاده در انبار یک سال می باشد .

